ATIC PROFESSIONAL

TKANINA ATIC IRANI

KARTA TECHNICZNA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Masa powierzchniowa	260 g/m² ±5%
Skład	100% PP
Szerokość użytkowa	min. 140 cm
Rodzaj tkaniny	Plecionka / woven fabric

Właściwości techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ	NORMA / METODA	WYNIK
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1:2013	1255-1387 N osnowa 1023-1131 N wątek
Odporność na ścieranie - Martindale	EN ISO 12947-2:2017	45 000-50 000 cykli
Wytrzymałość na rozdarcie	EN ISO 13937-3:2002	109-120 N osnowa 80-88 N wątek
Przesuwalność nitek	EN ISO 13936-2:2004	3,6-4,0 mm osnowa 3,3-3,7 mm wątek
Odporność na mechacenie i pilling	EN ISO 12945-2:2002	4 (2000 cykli)
Odporność wybarwień na światło sztuczne	EN ISO 105-B02:2014-11	5
Odporność na tarcie suche	EN ISO 105-X12:2016	5
Odporność na tarcie mokre	EN ISO 105-X12:2016	5

Odporność ogniowa i użytkowanie

Zapalność	EN 1021-1 / BS 5852 Part 1:1979 (źródło zapłonu 0 – papieros), CAL TB 117. Wynik: Passed – no burning identified.
Trudnopalność	Możliwa jako dodatkowa usługa / wariant wykończenia zgodnie z dokumentacją materiału.
Konserwacja	Pranie do 40°C. Nie wybielać. Suszenie bębnowe w niskiej temperaturze. Prasowanie w niskiej temperaturze. Profesjonalne czyszczenie zgodnie z oznaczeniami materiału.

Karta zawiera parametry techniczne istotne przy wyborze i użytkowaniu tkaniny, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną materiału.