ATIC PROFESSIONAL

TKANINA ATIC RAL

KARTA TECHNICZNA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Masa powierzchniowa	240 g/m² ±10%
Skład	100% poliester
Szerokość użytkowa	min. 140 cm
Rodzaj tkaniny	Plecionka / woven fabric

Właściwości techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ	NORMA / METODA	WYNIK
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1:2013	900-988 N osnowa 728-804 N wątek
Odporność na ścieranie - Martindale	EN ISO 12947-2:2017	>300 000 cykli
Wytrzymałość na rozdarcie	EN ISO 13937-3:2002	101-112 N osnowa 79-89 N wątek
Przesuwalność nitek	EN ISO 13936-2:2004	3,6-4,0 mm osnowa 3,4-3,8 mm wątek
Odporność na mechacenie i pilling	EN ISO 12945-2:2002 / 2021	4
Odporność wybarwień na światło sztuczne	EN ISO 105-B02:2014-11	5
Odporność na tarcie suche	EN ISO 105-X12:2016	5
Odporność na tarcie mokre	EN ISO 105-X12:2016	5
Klasa pochłaniania dźwięku	EN ISO 11654	αw = 0,45*; klasa D

Odporność ogniowa i użytkowanie

Zapalność	EN 1021-1 / BS 5852: Part 1:1979 - wynik: Passed - no burning identified.
Trudnopalność	Możliwa jako dodatkowa usługa / wariant wykończenia zgodnie z dokumentacją materiału.
Konserwacja	Pranie do 40°C. Nie wybielać. Suszenie bębnowe w niskiej temperaturze. Prasowanie w niskiej temperaturze. Profesjonalne czyszczenie zgodnie z oznaczeniami materiału.

* Parametr pochłaniania dźwięku został podany zgodnie z dostarczoną kartą techniczną materiału. Karta zawiera wyłącznie informacje techniczne istotne przy wyborze i użytkowaniu tkaniny.